


MANAC NAC S PILE

MANAC
NACSPILE

近年、既製杭の杭施工方法において、従来より高支持力が得られる工法が用いられております。これに伴い弊社においても高支持力に対応できる既製杭の開発をすすめてまいりました。NACパイルは、弊社が開発しました高支持力に対応した超高強度プレストレストコンクリートパイルで、そのコンクリートの設計強度は 85N/mm^2 であり、より経済的に高支持力の基礎設計が可能となっております。

標準構造図




継手金具標準寸法表（単位：mm）

外径 D	種類	板厚	開先部		スカート部	
		t_1	a	b	幅 H	厚さ t_2
350	A	12.0	8.5	3.8	100	1.6
	B	16.0				
	C	19.0				
400	A	12.0	9.5	4.0	100	1.6
	B	16.0				
	C	19.0				
450	A	12.0	10.0	4.2	150	1.6
	B	16.0				
	C	19.0				
500	A	12.0	11.0	4.4	150	1.6
	B	16.0				
	C	19.0				
600	A	14.0	12.0	4.7	150	1.6
	B	16.0				
	C	19.0				
700	A	19.0	13.0	4.9	200	2.3
	B	19.0				
	C	22.0				
800	A	19.0	14.0	5.2	200	2.3
	B	19.0				
	C	22.0				
900	A	19.0	15.0	5.5	250	3.2
	B	19.0				
	C	22.0				
1000	A	19.0	16.0	5.8	250	3.2
	B	19.0				
	C	22.0				

※B,C種同士、又は同上以上の性能を有するくいと接続する場合は上記と異なります。

溶接金具標準構造図



許容応力度

種類	有効フレストレス (N/mm ²)	コンクリートの設計 基準強度 (N/mm ²)	長期 (N/mm ²)			短期 (N/mm ²)		
			圧縮	曲げ引張	斜め引張	圧縮	曲げ引張	斜め引張
A	4	85	24	1.0	1.2	48	2.0	1.8
B	8	85	24	2.0	1.2	48	4.0	1.8
C	10	85	24	2.5	1.2	48	5.0	1.8

設計用基礎数値

コンクリート	設計基準強度 σ_{cu}	85N/mm ²	曲げ引張強度 σ_{tu}	7.5N/mm ²	ヤング係数 E_c	4.0×10 ⁴ N/mm ²
規格 JIS G 3137 SBPDL 1275/1420						
PC鋼棒	引張強度 σ_{pu}	1420N/mm ²	降伏点応力度 σ_{py}	1275N/mm ²	ヤング係数 E_p	2.0×10 ⁵ N/mm ²

標準性能表

※白枠はS1とし、灰枠はS2とする

外径 D (mm)	厚さ T (mm)	長さ L (m)	断面積 A _o (cm ²)	種 類	P C 鋼棒			換算 断面積 A _e (cm ²)	換算断面 二次耐力 I _e ×10 ⁶ (mm ⁴)	JIS曲げ耐力		JISせん断 ひび割れ Q _{cr} (kN)	単位長さ 質量 W (kg/m)
					径 φ (mm)	本数 n (本)	断面積 A _p (cm ²)			ひび割れ M _{cr} (kN・m)	破壊 Mu (kN・m)		
350	70	4~13	616	A S1	7.1	8	3.20	629	654	43.4	65.9	139.1	161
		4~15		B S1	10.0	8	6.28	641	667	58.7	114.0	173.4	
				C S1	11.2	8	8.00	648	674	66.0	137.1	186.8	
400	80	4~15	804	A S1	7.1	10	4.00	820	1,116	64.6	95.0	181.3	208
				B S1	11.2	10	10.00	844	1,149	89.3	197.1	228.0	
				C S1	12.6	10	12.50	854	1,163	102.0	232.6	248.1	
450	80	4~15	930	A S1	7.1	12	4.80	949	1,700	86.9	129.1	206.5	242
				B S1	11.2	12	12.00	978	1,751	120.7	269.3	260.6	
				C S1	12.6	12	15.00	990	1,773	138.0	317.8	283.8	
450	90	4~15	1,018	A S2	7.1	12	4.80	1,037	1,787	91.2	129.4	227.9	265
				B S2	11.2	12	12.00	1,066	1,838	126.6	270.6	287.9	
				C S2	12.6	12	15.00	1,078	1,859	144.5	320.3	313.4	
500	90	4~15	1,159	A S1	9.0	14	8.96	1,195	2,635	121.3	247.7	257.6	302
				B S1	11.2	14	14.00	1,215	2,681	166.3	356.4	325.1	
				C S1	12.6	14	17.50	1,229	2,714	190.1	422.1	354.1	
500	100	4~15	1,257	A S2	9.0	14	8.96	1,292	2,752	127.6	248.4	283.6	328
				B S2	11.2	14	14.00	1,313	2,798	173.6	357.8	355.6	
				C S2	12.6	14	17.50	1,327	2,831	198.2	424.5	387.2	
600	105	4~15	1,633	A S1	9.0	19	12.16	1,681	5,388	206.6	409.3	362.1	424
				B S1	11.2	19	19.00	1,709	5,480	283.3	590.2	457.0	
				C S1	12.6	19	23.75	1,728	5,545	323.6	700.3	497.7	
600	120	4~15	1,810	A S2	9.0	19	12.16	1,858	5,699	219.6	410.7	407.4	471
				B S2	11.2	19	19.00	1,886	5,791	298.7	592.8	511.2	
				C S2	12.6	19	23.75	1,905	5,856	335.7	703.8	550.8	
700	120	4~15	2,187	A S1	11.2	13	13.00	2,239	9,817	322.7	534.6	484.3	569
				B S1	11.2	26	26.00	2,291	10,051	445.3	937.5	611.1	
				C S1	12.6	26	32.50	2,317	10,168	508.7	1111.5	665.6	
700	140	4~15	2,463	A S2	11.2	13	13.00	2,515	10,487	346.7	536.5	554.9	640
				B S2	11.2	26	26.00	2,567	10,721	475.1	942.8	697.0	
				C S2	12.6	26	32.50	2,593	10,838	533.8	1120.4	750.9	

MANAC

NAC S PILE

MANAC
NACSPILE

標準性能表

※白枠はS1とし、灰枠はS2とする

外径 D (mm)	厚さ T (mm)	長さ L (m)	断面積 A _o (cm ²)	種 類	P C 鋼棒			換 算 断 面 積 A _e (cm ²)	換 算 断 面 二次モーメント I _e ×10 ⁶ (mm ⁴)	JIS曲げモーメント		JISせん断 ひび割れ Q _{cr} (kN)	単位長さ 質 量 W (kg/m)
					径 φ (mm)	本 数 n (本)	断 面 積 A _p (cm ²)			ひび割れ M _{cr} (kN・m)	破 壊 Mu (kN・m)		
800	135	4~15	2,820	A S1	11.2	17	17.00	2,888	16,641	478.7	801.3	624.0	733
				B S1	11.2	34	34.00	2,956	17,058	661.3	1406.9	787.5	
				C S1	12.6	34	42.50	2,990	17,266	755.8	1668.1	857.7	
800	160	4~15	3,217	A S2	11.2	17	17.00	3,285	17,917	518.3	804.1	725.0	837
				B S2	11.2	34	34.00	3,353	18,333	710.9	1415.2	910.7	
				C S2	12.6	34	42.50	3,387	18,542	799.2	1680.1	981.2	
900	140	4~15	3,343	A S1	11.2	20	20.00	3,423	25,564	653.6	1071.8	736.2	868
				B S1	11.2	40	40.00	3,503	26,188	902.5	1892.2	929.1	
				C S1	12.6	40	50.00	3,543	26,501	1031.1	2245.5	1011.8	
900	160	4~15	3,720	A S2	11.2	20	20.00	3,800	27,275	696.5	1074.6	825.3	967
				B S2	11.2	40	40.00	3,880	27,899	963.3	1902.2	1044.0	
				C S2	12.6	40	50.00	3,920	28,212	1089.2	2262.3	1129.4	
1000	145	4~15	3,895	A S1	11.2	24	24.00	3,991	37,524	863.5	1433.8	855.0	1011
				B S1	11.2	48	48.00	4,087	38,453	1192.6	2533.7	1078.9	
				C S1	12.6	48	60.00	4,135	38,918	1362.8	3004.7	1175.0	
1000	160	4~15	4,222	A S2	11.2	24	24.00	4,318	39,521	920.7	1436.5	941.4	1097
				B S2	11.2	48	48.00	4,414	40,450	1257.1	2545.7	1177.4	
				C S2	12.6	48	60.00	4,462	40,915	1435.2	3026.3	1281.9	

マナック株式会社

本 社／〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須17
 東 京 支 店／〒164-0001 東京都中野区中野51-1-5 ティコートTM
 浜 松 支 店／〒435-0028 静岡県浜松市中央区飯田町306
 豊 橋 営 業 所／〒441-8052 愛知県豊橋市花田町野黒63-12
 岐 阜 営 業 所／〒503-1331 岐阜県養老郡養老町橋爪新宮野575-1
 大 阪 営 業 所／〒541-0056 大阪府大阪市中央区南船場1-12-3 ARCA心斎橋
 静 岡 出 張 所／〒427-0008 静岡県静岡市駿河区稲川1丁目1番6号 フォレスト静岡駅前201号
 浜 松 工 場／〒431-3101 静岡県浜松市中央区豊町3257
 養 老 工 場／〒503-1331 岐阜県養老郡養老町橋爪新宮野575-1

TEL052-501-5351 FAX052-502-4329
 TEL03-5942-8528 FAX03-5942-8529
 TEL053-463-4545 FAX053-463-1698
 TEL0532-35-4245 FAX0532-33-4230
 TEL0584-34-1335 FAX0584-34-0124
 TEL06-6263-0760 FAX06-6263-0763
 TEL054-207-9251 FAX054-207-9252
 TEL053-434-1073 FAX053-435-3338
 TEL0584-34-1335 FAX0584-34-0124